



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ
ОСОБОТОНКОСТЕННЫЕ
ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 10498—82

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОСОБОТОНКОСТЕННЫЕ
ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ**

Технические условия

Espesially thin-walled seamless tubes from
corrosion-resistant steel. Specifications

ОКП 13 6300

**ГОСТ
10498-82**

Срок действия с 01.07.83
до 01.07.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на холодно- и тепло-деформированные трубы, предназначенные для трубопроводов и конструкций разного назначения.

1. СОДЕРЖАНИЕ

1.1. Трубы изготавливают по наружному диаметру и толщине стенки размерами, указанными в табл. 1.

По требованию потребителя трубы с наружным диаметром свыше 14 до 60 мм с толщиной стенки 0,2 мм и более изготавливают по внутреннему диаметру и толщине стенки.

мм

Таблица 1

Наружный диаметр	Толщина стенки	Наружный диаметр	Толщина стенки
От 4 до 6	0,2—0,5	80	
Св. 6 до 10	0,12; 0,14; 0,16; 0,18; 0,20—0,70	83 85 90	0,4—1,0
Св. 10 до 25	0,12; 0,14; 0,16; 0,18; 0,20—1,0	95	
Св. 25 до 60			
63		100	
65		102	
68	0,3—1,0	108	
70		110	0,5—1,0
73		120	
75			

П р и м е ч а н и я:

1. Трубы с наружным диаметром до 60 мм изготавливают с интервалом по диаметру 0,5 мм.

2. По толщине стенки трубы изготавливают с интервалом 0,1 мм.

1.2. По длине трубы изготавливают:

мерной длины:

от 0,5 до 3 м при диаметрах от 4 до 6 мм;

от 0,5 до 5 м при диаметрах свыше 6 до 25 мм;

от 0,5 до 4 м при диаметрах свыше 25 мм;

мерной длины с остатком до 15% труб немерной длины.

По требованию потребителя допускается изготовление труб мерной длины до 7 м;

длины кратной мерной — в пределах немерной длины, с припуском на каждый рез по 5 мм и минимальной кратной длиной 100 мм; немерной длины — от 0,5 до 8 м.

1.3. Предельные отклонения по длине труб мерной и кратной длины не должны превышать 10 мм.

1.4. Предельные отклонения по наружному диаметру указаны в табл. 2, по толщине стенки — в табл. 3.

Таблица 2

Наружный диаметр, мм	Предельные отклонения при точности изготовления			
	высокой		особо высокой	
	при толщине стенки до 0,5 мм	при толщине стенки от 0,6 до 1,0 мм	при толщине стенки до 0,5 мм	при толщине стенки от 0,6 до 1,0 мм
До 6	±0,05 мм	—	±0,03 мм	—
Св. 6 до 10	±0,07 мм	±0,2 мм	±0,05 мм	±0,08 мм
» 10 » 20	±0,07 мм	±0,2 мм	±0,05 мм	±0,15 мм
» 20 » 35	±0,08 мм	±0,2 мм	±0,06 мм	±0,15 мм
» 35 » 60	±0,8%	±0,8%	±0,08 мм	±0,5%
» 60 » 120	±1,0%	±1,0%	±0,12 мм	±0,6%

Таблица 3

Толщина стенки, мм	Предельные отклонения при точности изготовления	
	высокой	особо высокой
До 0,2	±0,03 мм	±0,02 мм
Св. 0,2 до 0,3	±0,05 мм	±0,03 мм
» 0,3 » 0,5	±0,07 мм	±0,04 мм
» 0,5 » 1,0	±10%	±8%

Предельные отклонения по внутреннему диаметру не должны превышать соответствующих предельных отклонений по наружному диаметру.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб с более жесткими предельными отклонениями, а также с комбинированными предельными отклонениями по наружному диаметру и толщине стенки.

1.5. Кривизна труб на любом участке длиной 1 м не должна превышать:

5 мм — при наружном диаметре до 5 мм;

2 мм — при наружном диаметре свыше 5 до 10 мм и свыше 60 мм;

1,5 мм — при наружном диаметре свыше 10 до 60 мм.

Кривизна труб длиной менее 1 м пропорциональна отношению длины трубы к 1 м.

1.6. Овальность труб не должна превышать предельных отклонений по наружному диаметру.

1.7. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев.

Примеры условных обозначений

Труба наружным диаметром 60 мм, толщиной стенки 0,4 мм, высокой точности (в), немерной длины, из стали 06Х18Н10Т:

Труба 60 в×0,4 в — 06Х18Н10Т ГОСТ 10498—82

То же, особо высокой точности (ов), мерной длины 3000 мм:

Труба 60 ов×0,4 ов×3000 — 06Х18Н10Т ГОСТ 10498—82

То же, высокой точности (в) по диаметру, особо высокой (ов) по толщине стенки длины кратной 1000 мм:

Труба 60 в×0,4 ов×1000 кр — 06Х18Н10Т ГОСТ 10498—82

Труба внутренним диаметром (вн) 30 мм, толщиной стенки 0,5 мм, высокой точности (в), немерной длины, из стали 06Х18Н10Т:

Труба вн 30 в×0,5 в — 06Х18Н10Т ГОСТ 10498—82

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Трубы изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке из механически обработанной заготовки стали марок 06X18H10T, 08X18H10T, 09X18H10T с химическим составом, указанным в табл. 4.

Таблица 4

Марка стали	Химический состав, %							
	углерода	кремния, не более	марганца	хрома	никеля	титана	серы	фосфора не более
06X18H10T (0X18H10T)	Не более 0,06	0,8	1,0— 2,0	17,0— 19,0	9,0— 11,0	5×C— 0,60	0,020	0,035
09X18H10T (1X18H10T)	0,07— 0,10					5×C— 0,70		
08X18H10T (0X18H10T)	По ГОСТ 5632—72							

П р и м е ч а н и я:

1. Для всех марок стали допускается отклонение от норм химического состава и остаточное содержание элементов в соответствии с ГОСТ 5632—72.
2. По согласованию изготовителя с потребителем трубы изготавлиают из других марок сталей.

2.2. Содержание неметаллических включений (максимальный балл) должно соответствовать:

окисно-силикатные — 1;

сульфидные — 1;

глобуллярные — 1.

Сумма всех указанных включений в одном поле зрения не должна превышать балла 2.

2.3. Трубы диаметром до 80 мм включ. должны быть термически обработанными. Трубы с толщиной стенки менее 0,2 мм и трубы диаметром более 80 мм должны быть термически обработанными по согласованию изготовителя с потребителем.

Допускается калибровка труб после термической обработки со степенью деформации по диаметру не более 2%.

По требованию потребителя трубы изготавливают без термической обработки. Для термически не обработанных труб нормы по кривизне, механическим свойствам, величине зерна, сплющиванию устанавливаются по согласованию изготовителя с потребителем.

2.4. Механические свойства труб должны соответствовать указанным в табл. 5.

Таблица 5

Марка стали	Временное сопротивление разрыву σ_b , МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение δ_s , %
	не менее	
06Х18Н10Т (0Х18Н10Т)	529(54)	
09Х18Н10Т (1Х18Н10Т)	549(56)	40
08Х18Н10Т (0Х18Н10Т)	529(54)	

2.5. Величина зерна металла труб должна быть не крупнее балла 7.

В партии допускается до 30% труб с величиной зерна не крупнее балла 6 при условии разделения этих труб.

2.6. Термически обработанные трубы должны выдерживать испытание на межкристаллитную коррозию.

2.7. Трубы с толщиной стенки 0,2 мм и более должны выдерживать испытательное гидравлическое давление P_1 в соответствии с требованиями ГОСТ 3845—75 при допускаемом напряжении, равном 40% от временного сопротивления разрыву для данной марки стали. Способность труб выдерживать испытательное гидравлическое давление обеспечивается технологией производства.

2.8. Трубы диаметром 10 мм и менее дополнительно должны выдерживать испытательное пневматическое давление 0,49 МПа (5 кгс/см²).

2.9. Трубы должны выдерживать сплющивание:

до расстояния (H) между сплющающими плоскостями в миллиметрах, равного 4 S (S — толщина стенки трубы) — для труб с толщиной стенки 0,8 мм и более;

до соприкосновения внутренних поверхностей трубы — для труб с толщиной стенки менее 0,8 мм.

2.10. Поверхность труб должна быть травленой. По требованию потребителя поверхность труб должна быть: наружная — шлифованной, или электрохимически полированной, внутренняя — электрохимически полированной.

С внутренней электрохимически полированной поверхностью изготавливают трубы, внутренним диаметром свыше 8 мм; трубы внутренним диаметром свыше 6 до 8 мм длиной не более 3 м.

Допускается изготавливать трубы с поверхностью после термической обработки в безокислительной атмосфере взамен труб с травленой и шлифованной поверхностью.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготавливать трубы с поверхностью после термической обработки в безокислительной атмосфере взамен труб с электрохимически полированной поверхностью.

2.11. Наружная и внутренняя поверхности труб должны быть без трещин, плен, рванин, раковин, волосовин, закатов, вмятин, прижогов, травильной сыпи. Допускается местная зачистка указанных дефектов и сплошная шлифовка при условии, что толщина стенки труб не будет выходить за минусовые предельные отклонения.

Места зачистки дефектов должны соответствовать чистоте остальной поверхности труб.

2.12. На наружной и внутренней поверхностях допускаются риски и царапины глубиной до 0,015 мм, мелкие пологие вмятины глубиной до 0,02 мм, местная сетка, являющаяся результатом неравномерной травимости металла, кольцевые следы от расточки заготовки, шероховатость, при условии что глубина их при зачистке не выводит размеры труб за минусовые предельные отклонения.

На наружной поверхности допускаются поперечные риски от шлифовки.

Поверхность труб может быть матовой и с цветами побежалости.

2.13. Качество наружной и внутренней поверхности должно соответствовать образцам, согласованным между изготовителем и потребителем.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Трубы принимают партиями. Партия должна состоять из труб одного размера, одной марки, одного вида термообработки и сопровождаться одним документом о качестве в соответствии с ГОСТ 10692—80 с дополнением — химический состав в соответствии с документом о качестве заготовки.

Количество труб в партии не более 300 шт.

3.2. Проверке наружной поверхности, внутренней поверхности для труб внутренним диаметром 8,2 мм и более, размеров и испытанию гидравлическим давлением подвергают каждую трубу.

3.3. Для контроля качества отбирают трубы от партии, но не менее трех, в количестве:

10% — на межкристаллитную коррозию, величину зерна, сплющивание, контроль пневматическим давлением;

3% — на растяжение, для осмотра внутренней поверхности труб внутренним диаметром менее 8,2 мм, на содержание неметалли-

ческих включений. Проверка склонности металла к межкристаллитной коррозии проводится по требованию потребителя.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, за исключением испытания на межкристаллитную коррозию, по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве труб, отобранных от партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний на межкристаллитную коррозию испытанию подвергают каждую трубу партии.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Для контроля качества от каждой отобранный трубы отрезают по одному образцу.

4.2. Осмотр наружной поверхности труб проводят визуально. Осмотр внутренней поверхности труб внутренним диаметром 8,2 мм и более проводят перископом, а труб внутренним диаметром менее 8,2 мм — на разрезанных образцах длиной 100 мм.

4.3. Контроль наружного диаметра и овальности проводят в соответствии с табл. 6 микрометрами по ГОСТ 6507—78 или калибрами-кольцами по ГОСТ 24853—81. Контроль внутреннего диаметра проводят калибрами-пробками по ГОСТ 21401—75.

Контроль толщины стенки проводят микрометрами по ГОСТ 6507—78, ГОСТ 4380—86.

Контроль длины проводят рулеткой по ГОСТ 7502—80. Контроль кривизны проводят поверочной линейкой по ГОСТ 8026—75 и щупом по ТУ 2—034—225—87.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.4. Определение величины зерна проводят металлографическим методом на продольных образцах по ГОСТ 5639—82.

Допускается определение величины зерна ультразвуковым методом.

В случае разногласий в оценке результатов определение проводят металлографическим методом по ГОСТ 5639—82.

4.5. Испытание на сплющивание проводят по ГОСТ 8695—75.

4.6. Испытание гидравлическим давлением труб проводят по ГОСТ 3845—75, а пневматическим давлением — по нормативно-технической документации.

4.7. Проверку склонности к межкристаллитной коррозии проводят по методу АМ или АМУ по ГОСТ 6032—84. В случае разногласий в оценке результатов проверку проводят по методу АМ ГОСТ 6032—84.

Таблица 6

Диаметр, мм	Менее 0,2	Толщина стенки, мм								
		0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
До 6	Контроль микрометрами									
Св. 6 до 10										
» 10 » 25										
» 25 » 40										
» 40 » 60										
» 60 » 75	Контроль калибрами									
» 75 » 83										
» 83										

4.8. Испытание на растяжение труб с толщиной стенки 0,2 мм и более проводят по ГОСТ 10006—80, с толщиной стенки менее 0,2 мм — по нормативно-технической документации.

4.9. Контроль неметаллических включений проводят по нормативно-технической документации.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировку, упаковку, транспортирование и хранение труб проводят по ГОСТ 10692—80 со следующими дополнениями.

5.1.1. Каждая труба диаметром 5 мм и более должна иметь на расстоянии не более 20 мм от конца маркировку с указанием номера партии и номера трубы. На маркированном участке трубы допускается искажение профиля.

При изготовлении труб кратной длины маркируют один конец трубы.

Маркированный участок трубы входит в общую длину.

По согласованию изготовителя с потребителем трубы диаметром более 5 мм не маркируют.

Маркировка труб диаметром менее 5 мм наносится на ярлык, прикрепленный к пакету.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. П. Сокуренко, (руководитель темы), Л. Г. Ковалева.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.05.82 № 1921

3. ВЗАМЕН ГОСТ 10498—63

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 3845—75	2.7; 4.5
ГОСТ 4380—86	4.3
ГОСТ 5632—72	2.1
ГОСТ 5639—82	4.4
ГОСТ 6032—84	4.7
ГОСТ 6507—78	4.3
ГОСТ 7502—80	4.3
ГОСТ 8026—75	4.3
ГОСТ 8695—75	4.5
ГОСТ 10006—80	4.8
ГОСТ 10692—80	3.1
ГОСТ 21401—75	4.3
ГОСТ 24853—81	4.3
ТУ 2—034—225—87	4.3

5. Срок действия продлен до 01.07.93 Постановлением Госстандарта СССР от 16.10.87 № 3901

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ [октябрь 1988 г.] с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1987 г. [ИУС 1—88]