

**БРОНЗЫ БЕЗОЛОВЯННЫЕ**  
**Методы определения мышьяка**

Non-tin bronze.  
 Methods for the determination of arsenic

ОКСТУ 1709

**ГОСТ****15027.8-77****[СТ СЭВ 1541-79]**

Срок действия	<u>с 01.01.79</u>
	<u>до 01.01.94</u>

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения мышьяка с предварительной отгонкой его и экстракционно-фотометрический метод определения мышьяка (при массовой доле мышьяка от 0,001 до 0,4%) в безоловянных бронзах по ГОСТ 18175-78, ГОСТ 17328-78 и ГОСТ 493-79.

(Измененная редакция, Изд. № 2).

### **1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Общие требования к методам анализа -- по ГОСТ 25086-87 с дополнением по разд. 1 ГОСТ 15027.1-77.

(Измененная редакция, Изд. № 2).

### **2. ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОТГОНКОЙ Мышьяка**

#### **2.1. Сущность метода**

Метод основан на выделении мышьяка аммиаком на железном коллекторе, дистилляции хлористого мышьяка и последующем фотометрическом определении мышьяка в виде мышьяково-молибденовой сини при длине волны 750 или 660 нм.

#### **2.2. Аппаратура, реактивы и растворы**

Фотоэлектролориметр или спектрофотометр.

Прибор для дистилляции мышьяка по ГОСТ 14204-69.

Кислота соляная по ГОСТ 3118-77 и разбавленная 1:3.

Кислота азотная по ГОСТ 4461-77 и разбавленная 1:1.

Кислота серная по ГОСТ 4204—77, разбавленная 1:1, 1:5 и раствор 3 моль/дм<sup>3</sup>.

Кислота фтористоводородная по ГОСТ 10484—78.

Перекись водорода по ГОСТ 10929—76, 30%-ный раствор.

Гидразин сернокислый по ГОСТ 5841—74 и раствор 1,5 г/дм<sup>3</sup>.

Калий бромистый по ГОСТ 4160—74.

Аммоний молибденовокислый по ГОСТ 3765—78, перекристаллизованный из этилового спирта, раствор 10 г/дм<sup>3</sup> в растворе 3 моль/дм<sup>3</sup> серной кислоты.

Перекристаллизацию производят следующим образом: 70 г соли растворяют в 400 см<sup>3</sup> горячей воды и дважды фильтруют через плотный фильтр. К раствору добавляют 250 см<sup>3</sup> этилового спирта и после отстаивания в течение 1 ч выделившиеся кристаллы отсасывают на воронке Бюхнера, промывают полученные кристаллы, снова растворяют в 400 см<sup>3</sup> воды и повторяют перекристаллизацию. После второго отсасывания кристаллы промывают несколько раз смесью спирта с водой (5:8) и высушивают на воздухе.

Гидразин-молибдатный раствор; готовят следующим образом: к 50 см<sup>3</sup> раствора молибденовокислого аммония прибавляют 5 см<sup>3</sup> раствора сернокислого гидразина и разбавляют водой до 100 см<sup>3</sup>. Применяют свежеприготовленный раствор.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77, раствор 100 г/дм<sup>3</sup>.

Ангидрид мышьяковистый.

Фенолфталеин, раствор 10 г/дм<sup>3</sup> в этиловом спирте.

Спирт этиловый ректифицированный по ГОСТ 18300—87 и разбавленный 5:8.

Сухая смесь сернокислого гидразина и бромистого калия в соотношении 1:1.

Растворы мышьяка.

Раствор А; готовят следующим образом: 0,1320 г мышьяковистого ангидрида растворяют при нагревании в 10 см<sup>3</sup> раствора едкого натра, переводят раствор в мерную колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>, нейтрализуют по фенолфталеину соляной кислотой, разбавленной 1:3, доливают до метки водой и перемешивают.

1 см<sup>3</sup> раствора А содержит 0,0002 г мышьяка.

Раствор Б; готовят следующим образом: 25 см<sup>3</sup> раствора А переносят в мерную колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>, доливают до метки водой и перемешивают.

1 см<sup>3</sup> раствора Б содержит 0,00001 г мышьяка.

Медь марки М00 по ГОСТ 859—78.

Аммиак водный по ГОСТ 3760—79 и разбавленный 1:20.

Смесь кислот свежеприготовленная; готовят следующим образом: три объема соляной кислоты смешивают с одним объемом азотной кислоты.

## Железо, восстановленное водородом.

Железо хлорное, раствор; готовят следующим образом: 0,75 г железа растворяют в 20 см<sup>3</sup> концентрированной соляной кислоты с добавкой перекиси водорода. Раствор переносят в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, доливают до метки водой и перемешивают.

### 2.1—2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

#### 2.3. Проведение анализа

##### 2.3.1. Для всех бронз, кроме бронзы марки БрКМц 3—1

Навеску бронзы массой 0,2 г помещают в стакан вместимостью 600 см<sup>3</sup> и растворяют без нагревания в 10 см<sup>3</sup> смеси кислот. Раствор разбавляют водой до объема 100 см<sup>3</sup>, прибавляют 10 см<sup>3</sup> раствора хлорного железа, нагревают до 70°C и добавляют аммиак до полного перехода меди в аммиачный комплекс. Через 30 мин осадок отфильтровывают на фильтр средней плотности и промывают несколько раз аммиаком, разбавленным 1:20, затем теплой водой. Осадок гидроокисей растворяют в 25 см<sup>3</sup> серной кислоты, разбавленной 1:4, в стакан, в котором проводилось осаждение, и промывают фильтр 5—7 раз горячей водой.

Раствор упаривают до белого дыма серной кислоты, охлаждают, ополаскивают стенки стакана водой и снова повторяют упаривание до белого дыма.

Остаток охлаждают, обмывают стенки стакана водой и растворяют остаток в небольшом объеме воды (около 20 см<sup>3</sup>), раствор переводят в дистилляционную колбу прибора, содержащую 1 г сухой смеси гидразина с бромистым калием, и соединяют колбу с холодильником.

Приливают в колбу 50 см<sup>3</sup> концентрированной соляной кислоты и отгоняют мышьяк в виде трихлорида, отгоняя 2/3 первоначального объема, при равномерном кипении (для равномерного кипения в колбу помещают стеклянные бусы). Дистиллят собирают в колбу-приемник вместимостью 250 см<sup>3</sup>, содержащую 25—30 см<sup>3</sup> воды. Во избежание частичного улетучивания мышьяка присоединяют контрольный приемник с 10—15 см<sup>3</sup> воды. В обе колбы добавляют по 1—2 капли перекиси водорода. Дистиллят и жидкость контрольного приемника объединяют, приливают 10 см<sup>3</sup> концентрированной азотной кислоты и выпаривают раствор досуха, не допуская нагревания остатка выше 130°C. Стакан с сухим остатком выдерживают в сушильном шкафу в течение 1 ч при 120—130°C. После охлаждения сухой остаток смачивают 1—2 каплями раствора гидроокиси натрия, приливают 20 см<sup>3</sup> воды и кипятят 3—5 мин. Охлажденный раствор нейтрализуют серной кислотой, разбавленной 1:5, до перехода красной окраски индикаторной бумаги конго в синюю и приливают еще 3—5 капель раствора серной кислоты. Затем переводят раствор в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> (при массовой доле мышьяка до 0,025% используют весь раствор).

Раствор в мерной колбе доливают до метки дистиллированной водой и перемешивают.

Таблица 1

Массовая доля мышьяка, %	Объем аликовотной части раствора, см <sup>3</sup>	Масса навески, соответствующая взятой аликовотной части, г
До 0,025	Весь раствор	0,2
Св. 0,025 до 0,05	20	0,04
> 0,05 > 0,20	10	0,02
> 0,20 > 0,40	5	0,01

Аликовотную часть раствора (табл. 1) или весь раствор помещают в мерную колбу вместимостью 50 см<sup>3</sup>, добавляют 4 см<sup>3</sup> гидразин-молибдатного раствора, разбавляют до 35—40 см<sup>3</sup> водой и нагревают на водяной бане 10—15 мин для развития окраски.

Окрашенный раствор охлаждают, доливают водой до метки, перемешивают и измеряют его оптическую плотность на фотоэлектроколориметре с красным светофильтром при длине волны 600 или 750 нм в кювете длиной 5 см или на спектрофотометре в кювете длиной 1 см. В качестве раствора сравнения применяют раствор контрольного опыта.

Содержание мышьяка находят по градуировочному графику.

### 2.3.2. Для бронз марок БрКМц 3—1

Навеску массой 1 г помещают в платиновую чашку, приливают 20 см<sup>3</sup> азотной кислоты, разбавленной 1:1, 2 см<sup>3</sup> фтористоводородной кислоты и нагревают до растворения навески. Раствор выпаривают почти досуха. Затем приливают 10 см<sup>3</sup> серной кислоты, разбавленной 1:1, и упаривают до густого белого дыма серной кислоты. Остаток охлаждают, растворяют в 50 см<sup>3</sup> воды и небольшом количестве соляной кислоты, разбавленной 1:2, раствор переносят в стакан вместимостью 600 см<sup>3</sup> и продолжают анализ, как указано в п. 2.3.1.

### 2.3.1—2.3.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

### 2.3.3. Построение градуировочного графика

В стаканы вместимостью по 100 см<sup>3</sup> помещают по 0,2 г меди, наливают стандартный раствор Б в количестве 0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5,0 см<sup>3</sup>, приливают по 10 см<sup>3</sup> азотной кислоты, разбавленной 1:1, и растворяют при нагревании. После растворения пробы вводят по 10 см<sup>3</sup> серной кислоты, разбавленной 1:1, и наливают до выделения белого дыма серной кислоты. Далее анализ ведут, как указано в п. 2.3.1.

Примечание. При построении градуировочного графика анализ бронзы марки БрКМц 3—1, указанный в п. 2.3.2, проводят в платиновых чашках и вводят по 1 г меди.

Раствором сравнения служит раствор, не содержащий мышьяка.

#### 2.4. Обработка результатов

2.4.1. Массовую долю мышьяка ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m \cdot 100}{m_1},$$

где  $m$  — масса мышьяка, найденная по градуировочному графику, г;

$m_1$  — масса навески, соответствующая аликвотной части раствора, г.

2.4.2. Абсолютные расхождения результатов параллельных определений ( $d$  — показатель сходимости) не должны превышать допускаемых значений, приведенных в табл. 2.

Таблица 2

Массовая доля мышьяка, %	$d$ , %	$D$ , %
До 0,005	0,001	0,002
Св. 0,005 до 0,01	0,0015	0,004
» 0,01 » 0,02	0,004	0,01
» 0,02 » 0,05	0,007	0,02
» 0,05 » 0,15	0,01	0,02
» 0,15 » 0,40	0,02	0,05

#### (Измененная редакция, Изд. № 2).

2.4.3. Абсолютные расхождения результатов анализа, полученных в двух различных лабораториях, или двух результатов анализа, полученных в одной лаборатории, но при различных условиях ( $D$  — показатель воспроизводимости), не должны превышать значений, приведенных в табл. 2.

#### 2.4.4. Контроль точности результатов анализа

Контроль точности результатов анализа проводят методом добавок или по Государственным стандартным образцам безоловянных бронз, аттестованным в установленном порядке, в соответствии с ГОСТ 25086—87.

#### 2.4.3, 2.4.4. (Введены дополнительно, Изд. № 2).

### 3. ЭКСТРАКЦИОННО-ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ Мышьяка

#### 3.1. Сущность метода

Метод основан на образовании желтого мышьяково-молибденового комплекса с последующим восстановлением его сернокислым гидразином в слабокислом растворе до мышьяково-молибденовой сини и измерении оптической плотности окрашенного раствора.

Мышьяк от основных компонентов сплавов предварительно отделяют соосаждением с гидроокисью железа и последующей экстракцией в виде йодида мышьяка (III) четыреххлористым углеродом и реэкстракцией его водой.

### 3.2. Аппаратура, реактивы и растворы

Установка для электролиза с платиновыми электродами по ГОСТ 6563—75.

Фотоэлектроколориметр или спектрофотометр.

Кислота азотная по ГОСТ 4461—77 и разбавленная 1:1.

Кислота серная по ГОСТ 4204—77, разбавленная 1:1, 1:4 и 6М раствор.

Кислота фтористоводородная по ГОСТ 10484—78.

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77 и разбавленная 1:3.

Аммиак водный по ГОСТ 3760—79 и разбавленный 1:50.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77, раствор 100 г/дм<sup>3</sup>.

Аммоний молибденовокислый по ГОСТ 3765—78, перекристаллизованный из спиртового раствора, раствор 10 г/дм<sup>3</sup> в растворе 0,1 моль/дм<sup>3</sup> серной кислоты (перекристаллизацию молибденовокислого аммония см. в п. 2.2).

Калий йодистый по ГОСТ 4232—74, раствор 0,12 моль/дм<sup>3</sup> в концентрированной соляной кислоте; готовят следующим образом: 10 г йодистого калия растворяют в 500 см<sup>3</sup> концентрированной соляной кислоты. Раствор готовят в день применения.

Гидразин сернокислый по ГОСТ 5841—74, раствор 1,5 г/дм<sup>3</sup>.

Гидразин-молибдатный раствор; готовят следующим образом: к 50 см<sup>3</sup> раствора молибденовокислого аммония прибавляют 5 см<sup>3</sup> сернокислого гидразина и разбавляют водой до 100 см<sup>3</sup>. Применяют свежеприготовленный раствор.

Квасцы железоаммонийные по ТУ 6—09—5359—87, раствор 100 г/дм<sup>3</sup>; готовят следующим образом: 10 г квасцов растворяют при нагревании в 70 см<sup>3</sup> воды и 5 см<sup>3</sup> концентрированной азотной кислоты, раствор фильтруют и разбавляют водой до 100 см<sup>3</sup>.

Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490—75, раствор 1 г/дм<sup>3</sup>.

Четыреххлористый углерод по ГОСТ 20288—74.

Фенолфталеин, раствор 10 г/дм<sup>3</sup> в этиловом спирте.

Спирт этиловый ректифицированный по ГОСТ 18300—87.

Медь марки М00 по ГОСТ 859—78.

Стандартные растворы мышьяка (приготовление см. в п. 2.2).

### 3.3. Проведение анализа

3.3.1. Для всех бронз, кроме бронзы марок БрКМц 3—1 и БрС30

Навеску бронзы массой 0,2 г помещают в стакан вместимостью 250 см<sup>3</sup>, добавляют 1 см<sup>3</sup> раствора железоаммонийных квасцов (если железо не является одним из компонентов бронзы), 10 см<sup>3</sup>

азотной кислоты, разбавленной 1:1, накрывают стакан часовым стеклом и растворяют при нагревании. Раствор охлаждают, обмывают часовое стекло и стенки стакана водой и разбавляют водой до объема 150 см<sup>3</sup>. К полученному раствору добавляют раствор аммиака до образования темно-синего аммиачного комплекса меди и выдерживают раствор в течение 30 мин при 50—60°C для коагуляции осадка гидроокиси железа. Осадок отфильтровывают на фильтр средней плотности и промывают 6—8 раз раствором аммиака, разбавленным 1:50. Осадок на фильтре растворяют в 20—25 см<sup>3</sup> горячей серной кислоты, разбавленной 1:4, в стакан, в котором проводилось осаждение, и промывают фильтр 5—7 раз горячей водой.

Раствор выпаривают до появления белого дыма серной кислоты, обмывают стенки стакана водой, снова повторяют выпаривание до появления белого дыма серной кислоты, ополаскивают стенки стакана 5—10 см<sup>3</sup> воды, добавляют в стакан 0,2—0,3 г сернокислого гидразина и нагревают 5—10 мин. Растворы охлаждают.

При массовой доле мышьяка в бронзе до 0,025% для анализа используют весь раствор, при массовой доле мышьяка от 0,025% и выше раствор переносят в мерную колбу вместимостью 25 см<sup>3</sup>, доливают до метки водой, перемешивают и для анализа отбирают аликвотную часть 5 см<sup>3</sup> (при массовой доле мышьяка от 0,025 до 0,1%), 2,5 см<sup>3</sup> (от 0,1 до 0,2%) и 1 см<sup>3</sup> (от 0,2 до 0,4%).

Весь раствор или аликвотную часть помещают в делительную воронку вместимостью 250 см<sup>3</sup>, стенки стакана ополаскивают 5 см<sup>3</sup> воды. Если используют не весь раствор, а аликвотную часть, то добавляют 20 см<sup>3</sup> серной кислоты, разбавленной 1:4. Прибавляют 60 см<sup>3</sup> раствора йодистого калия, 30 см<sup>3</sup> четыреххлористого углерода и экстрагируют мышьяк в течение 2 мин. Органический слой сливают в другую делительную воронку вместимостью 100—150 см<sup>3</sup>, а в первую добавляют 15 см<sup>3</sup> четыреххлористого углерода и повторяют экстракцию еще раз. Экстракти промывают в течение 2 мин с 20 см<sup>3</sup> раствора, который получают смешиванием трех частей раствора йодистого калия и одной части воды. Промытый органический слой сливают в третью делительную воронку вместимостью 100—150 см<sup>3</sup>, приливают 15 см<sup>3</sup> воды и проводят реэкстракцию мышьяка встряхиванием в течение 2 мин. Органический слой сливают в четвертую делительную воронку вместимостью 100—150 см<sup>3</sup> и повторяют реэкстракцию в тех же условиях. Водные слои сливают в мерную колбу вместимостью 50 см<sup>3</sup>, добавляют по каплям раствор марганцовокислого калия до розовой окраски, которую затем устраняют, добавляя по каплям раствор сернокислого гидразина. К полученному раствору добавляют 4 см<sup>3</sup> свежеприготов-

ленного гидразин-молибдатного раствора и колбу с реакционной смесью помещают в кипящую водяную баню. Через 10—15 мин раствор охлаждают, доливают до метки водой, перемешивают и измеряют оптическую плотность на фотоэлектроколориметре с красным светофильтром ( $\lambda=656\text{--}700$  нм) в кювете длиной 5 см или на спектрофотометре в кювете длиной 1 см при длине волны 840 нм. Раствором сравнения служит раствор контрольного опыта, проведенный через все стадии анализа.

(Измененная редакция, Изд. № 2).

### 3.3.2. Для бронзы марки БрКМц 3—1

Навеску бронзы массой 1 г помещают в платиновую чашку и растворяют в 10 см<sup>3</sup> азотной кислоты, разбавленной 1:1, и 2 см<sup>3</sup> фтористоводородной кислоты. После растворения приливают 10 мл серной кислоты, разбавленной 1:1, и выпаривают до выделения белого дыма серной кислоты. После охлаждения растворяют соли в небольшом количестве воды и раствор переносят в стакан вместимостью 250 см<sup>3</sup>. Добавляют 1 см<sup>3</sup> раствора железоаммонийных квасцов, разбавляют водой до 150 см<sup>3</sup> и продолжают анализ, как указано в п. 3.3.1, используя для анализа весь раствор.

### 3.3.3. Для бронзы марки Бр С-30

Навеску бронзы массой 0,5 г растворяют в 15 см<sup>3</sup> азотной кислоты, разбавленной 1:1, при нагревании в стакане вместимостью 250 см<sup>3</sup>. После растворения удаляют окислы азота кипячением и переводят раствор в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, обмывая стакан водой. Раствор в колбе разбавляют водой до метки и перемешивают, отбирают аликовотную часть раствора 10 см<sup>3</sup> (или 5 см<sup>3</sup>, если массовая доля мышьяка выше 0,1%) в стакан вместимостью 250 см<sup>3</sup>, добавляют 10 см<sup>3</sup> прокипяченной азотной кислоты, разбавленной 1:1, доливают воду до объема около 100 см<sup>3</sup> и выделяют основную массу меди и свинца электролизом в течение 30 мин. По окончании электролиза обмывают электроды из промывалки небольшим количеством воды в тот же стакан, приливают 1 см<sup>3</sup> раствора железоаммонийных квасцов и аммиака, продолжая анализ, как указано в п. 3.3.1.

### 3.3.4. Построение градуировочного графика

В шесть стаканов вместимостью по 250 см<sup>3</sup> помещают по 0,2 г меди (при анализе бронзы марки БрКМц 3—1 по 1 г), добавляют по 1 см<sup>3</sup> раствора железоаммонийных квасцов и вводят последовательно 0; 1,0; 2,0; 3,0, 4,0 и 5,0 см<sup>3</sup> стандартного раствора Б. В каждый стакан добавляют по 10 см<sup>3</sup> азотной кислоты, разбавленной 1:1, и далее анализ ведут, как указано в п. 3.3.1.

По найденным величинам оптических плотностей строят градуировочный график.

**3.4. Обработка результатов**

3.4.1. Массовую долю мышьяка ( $X_1$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{m \cdot 100}{m_1},$$

где  $m$  — масса мышьяка, найденная по градуировочному графику, г;

$m_1$  — масса навески, соответствующая аликвотной части раствора, г.

3.4.2. Абсолютные расхождения результатов параллельных определений ( $d$  — показатель сходимости) не должны превышать допускаемых значений, приведенных в табл. 2.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.4.3. Абсолютные расхождения результатов анализа, полученных в двух различных лабораториях, или двух результатов анализа, полученных в одной лаборатории, но при различных условиях ( $D$  — показатель воспроизводимости), не должны превышать значений, приведенных в табл. 2.

3.4.4. Контроль точности результатов анализа

Контроль точности результатов анализа проводят по п. 2.4.4.

3.4.3, 3.4.4. (Введен дополнительно, Изм. № 2).

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

Ю. Ф. Шевакин, д-р. техн. наук; Н. В. Егиазарова; И. В. Воробьева

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.06.77 № 1614**

**3. ВЗАМЕН ГОСТ 15027.8—69**

**4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1541—79**

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 493—79	Вводная часть
ГОСТ 859—78	2.2, 3.2
ГОСТ 3118—77	2.2, 3.2
ГОСТ 3760—79	2.2, 3.2
ГОСТ 3765—78	2.2, 3.2
ГОСТ 4160—74	2.2
ГОСТ 4204—77	2.2, 3.2
ТУ 6—09—5359—87	3.2
ГОСТ 4232—74	3.2
ГОСТ 4328—77	2.2, 3.2
ГОСТ 4461—77	2.2, 3.2
ГОСТ 5841—74	2.2, 3.2
ГОСТ 10484—78	2.2, 3.2
ГОСТ 10929—76	2.2
ГОСТ 14204—69	2.2
ГОСТ 17328—78	Вводная часть
ГОСТ 18175—78	Вводная часть
ГОСТ 18300—87	2.2, 3.2
ГОСТ 20288—74	3.2
ГОСТ 20490—75	3.2
ГОСТ 25086—87	1.1

**6. Срок действия продлен до 01.01.94 Постановлением Госстандарта СССР от 25.03.88 № 758**

**7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в феврале 1983 г., марте 1988 г. (ИУС 6—83, 6—88)**

**Изменение № 3 ГОСТ 15027.8—77 Бронзы безоловянные. Методы определения мышьяка**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.12.90 № 3137  
Дата введения 01.07.91**

На обложке и первой странице под обозначением стандарта заменить обозначение: **СТ СЭВ 1541—79 на СТ СЭВ 1541—89.**

Вводную часть после слов «(при массовой доле мышьяка от 0,001 до 0,4 %)» дополнить словами: «и азотно-абсорбционный метод определения мышьяка (при массовой доле мышьяка от 0,005 до 0,4 %)».

Пункт 2.2. Восьмой абзац. Заменить значение: 1,5 г/дм<sup>3</sup> на 1 г/дм<sup>3</sup>; двенадцатый абзац изложить в новой редакции: «Реакционная смесь, свежеприготовленная:

50 см<sup>3</sup> раствора молибденовокислого аммония разбавляют водой до 150 см<sup>3</sup>, добавляют 50 см<sup>3</sup> раствора сернокислого гидразина и доливают водой до 500 см<sup>3</sup>.

Пункт 2.3.1. Шестой абзац. Заменить слова: «добавляют 4 см<sup>3</sup> гидразин-молибдатного раствора, разбавляют до 35—40 см<sup>3</sup> водой» на «добавляют 35 см<sup>3</sup> реакционной смеси»;

седьмой абзац. Заменить слово: «водой» на «реакционной смесью».

Пункт 2.4.2. Таблица 2. Графа «D, %». Заменить значения: 0,002 на 0,001; 0,004 на 0,002; 0,01 на 0,006; 0,02 на 0,01; 0,02 на 0,01; 0,05 на 0,03.

Стандарт дополнить разделом — 4:

#### **«4. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка**

##### **4.1. Сущность метода**

Метод основан на растворении пробы в кислотах, выделении мышьяка соединением с гидроксидом железа, растворении осадка в соляной кислоте и измерении атомной абсорбции мышьяка в пламени ацетилен-воздух или ацетилен-закись азота при длине волн 193,7 нм.

##### **4.2. Аппаратура, реактивы и растворы**

Атомно-абсорбционный спектрометр с источником излучения для мышьяка.

Кислота азотная по ГОСТ 4461—77 и разбавленная 1:1.

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77 и разбавленная 1:1 и 1:5.

Смесь кислот: смешивают один объем азотной кислоты с тремя объемами соляной кислоты.

Кислота фтористоводородная по ГОСТ 10484—78.

Кислота серная по ГОСТ 4204—77, разбавленная 1:1.

Аммиак водный по ГОСТ 3760—79 и разбавленный 1:99.

Водорода пероксид по ГОСТ 10929—76.

Натрия гидроксид по ГОСТ 4328—77, раствор 80 г/дм<sup>3</sup>, свежеприготовленный.

Железо, восстановленное водородом.

Железо хлорид, раствор: 0,75 г железа растворяют в 20 см<sup>3</sup> соляной кислоты с добавлением раствора перекиси водорода, раствор переносят в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup> и доливают водой до метки.

1 см<sup>3</sup> раствора содержит 0,003 г железа.

Мышьяка оксид.

Стандартный раствор мышьяка: 1,3200 г оксида мышьяка растворяют в 20 см<sup>3</sup> раствора гидроксида натрия, добавляют 10 см<sup>3</sup> воды, 10 см<sup>3</sup> раствора соляной кислоты (1:5), переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм<sup>3</sup> и доливают водой до метки.

1 см<sup>3</sup> раствора содержит 0,001 г мышьяка.

##### **4.3. Проведение анализа**

###### **4.3.1. Для сплавов, содержащих кремний не более 0,05 %**

(Продолжение см. с. 66)

Навеску сплава массой 5 г помещают в стакан вместимостью 400 см<sup>3</sup> и растворяют при нагревании в 40 см<sup>3</sup> смеси кислот. Раствор разбавляют водой до объема 200 см<sup>3</sup>, добавляют 10 см<sup>3</sup> раствора хлорида железа, нагревают до 70 °C, осторожно нейтрализуют аммиаком до образования растворимого аммиачного комплекса меди и добавляют еще 5 см<sup>3</sup> в избыток. Раствор кипятят и оставляют в теплом месте на 30 мин, затем фильтруют через фильтр средней плотности. Осадок на фильтре промывают три раза горячим раствором аммиака (1:99), затем два раза горячей водой. Осадок растворяют в 10 см<sup>3</sup> горячего раствора соляной кислоты (1:1), собирая раствор в стакан, в котором проводилось осаждение. Раствор переносят в мерную колбу вместимостью 25 см<sup>3</sup> и доливают водой до метки. Одновременно проводят контрольный опыт.

В зависимости от массовой доли мышьяка отбирают аликовтную часть раствора и помещают в мерную колбу (см. табл. 3), доливают до метки раствором соляной кислоты (1:5).

Таблица 3

Массовая доля мышьяка, %	Объем аликовтной части раствора, см <sup>3</sup>	Вместимость мерной колбы, см <sup>3</sup>
От 0,005 до 0,05	Весь раствор	—
Св. 0,05      » 0,25	5	25
» 0,25      » 0,4	5	50

Измеряют атомную абсорбцию мышьяка в пламени ацетилен-воздух или ацетилен закись азота при длине волн 193,7 нм параллельно с градуировочными растворами.

#### 4.3.2. Для сплавов, содержащих кремний свыше 0,05 %

Навеску пробы массой 5 г помещают в платиновую чашку и растворяют при нагревании в 30 см<sup>3</sup> раствора азотной кислоты (1:1) и 5 см<sup>3</sup> фтористоводородной кислоты. Затем добавляют 10 см<sup>3</sup> серной кислоты (1:1) и упаривают до появления белого дыма серной кислоты. Чашку охлаждают, добавляют 50 см<sup>3</sup> воды и нагревают до растворения солей. Раствор переносят в стакан вместимостью 400 см<sup>3</sup>, добавляют 10 см<sup>3</sup> раствора хлорида железа и далее поступают, как указано в п. 4.3.1.

#### 4.3.3. Построение градуировочного графика

В шесть из семи мерных колб вместимостью по 100 см<sup>3</sup> помещают 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 7,5 и 10,0 см<sup>3</sup> стандартного раствора мышьяка, что соответствует 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 7,5 и 10,0 мг мышьяка, доливают до метки раствором соляной кислоты (1:5). Измеряют атомную абсорбцию мышьяка, как указано в п. 4.3.1. По полученным данным строят градуировочный график.

#### 4.4. Обработка результатов

4.4.1. Массовую долю мышьяка ( $X_2$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_2 = \frac{(c_1 - c_2) \cdot K \cdot V}{m} \cdot 100,$$

где  $c_1$  — концентрация мышьяка в анализируемом растворе сплава, найденная по градуировочному графику, г/см<sup>3</sup>;

$c_2$  — концентрация мышьяка в растворе контрольного опыта, найденная по градуировочному графику, г/см<sup>3</sup>;

$K$  — коэффициент разбавления;

$V$  — объем раствора пробы, см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески пробы, г.

4.4.2. Абсолютные расхождения результатов параллельных определений ( $d$  — показатель сходимости) не должны превышать допускаемых значений, приведенных в табл. 2.

*(Продолжение изменения к ГОСТ 15027.8—77)*

4.4.3. Абсолютные расхождения результатов анализа, полученных в двух различных лабораториях, или двух результатов анализа, полученных в одной лаборатории, но при различных условиях ( $D$  — показатель воспроизводимости), не должны превышать значений, приведенных в табл. 2.

4.4.4. Контроль точности результатов анализа

*(Продолжение см. с. 68)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 15027.8—77)*

Контроль точности результатов анализа проводят по государственным стандартным образцам безоловянных бронз, аттестованных в установленном порядке, или методом добавок или сопоставлением результатов, полученных фотометрическими методами, в соответствии с ГОСТ 25086—87».

*(ИУС № 3 1991 г.)*